



MULTIS EP 0

DESCRIZIONE

Grasso multiuso semi-fluido al litio/calcio resistente a pressioni estreme.

APPLICAZIONI

MULTIS EP 0 è stato sviluppato appositamente per la lubrificazione dei telai mediante un sistema centralizzato per il quale si consiglia l'uso di grassi di grado NLGI 0.

Sistemi di lubrificazione centralizzata presenti su autocarri, attrezzature "off-road" per agricoltura, ingegneria civile e industria.

SPECIFICHE

ISO 6743-9: L - XCCEB 0

DIN 51502: MP0K -35

VANTAGGI

Forma un durevole film di lubrificazione, con conseguente prolungamento della vita utile dei componenti.

Grazie alle eccellenti caratteristiche a bassa temperatura e alla texture liscia, **MULTIS EP 0** vanta un'eccezionale pompabilità.

MULTIS EP 0 è miscibile con la maggior parte degli altri grassi comuni a base di sapone.

Adesione eccellente al metallo.

MULTIS EP 0 non contiene piombo o altri metalli pesanti ritenuti dannosi per la salute umana e per l'ambiente.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. È possibile richiedere la scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea al proprio consulente commerciale www.quick-fds.com.

RACCOMANDAZIONI

Durante l'applicazione, evitare di contaminare il grasso con polvere e/o sporco. Utilizzare preferibilmente un sistema di erogazione pneumatico.

CARATTERISTICHE TIPICHE

PROPRIETÀ	METODI	UNITÀ	MULTIS EP 0
Sapone/addensante		-	Litio/Calcio
Grado NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	0
Colore	A vista	-	Marrone
Aspetto	A vista	-	Liscio
Intervallo temperatura di esercizio		°C	Da -35 a 120
Penetrazione a 25 °C	ASTM D 217/DIN 51 818	0,1 mm	355-385
Pressione di flusso 1400 mbar	DIN 51 805	°C	-35
Delimon 7 mm, -20°C, 1/10/100 g/min	DIN 51 816-T2	Bar/m	1,7/6,5/30
Punto di goccia	IP 396/DIN ISO 2176	°C	>170
Viscosità cinematica dell'olio di base a 40 °C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm ² /s (cSt)	150
4b carico di saldatura	ASTM D 2596	Kgf	315
4b usura	ASTM D 2266	mm	0,6

Le suddette caratteristiche si basano su valori medi e vengono fornite esclusivamente a titolo indicativo.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. È possibile richiedere la scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea al proprio consulente commerciale www.quick-fds.com.