



Spin-finish

Altex FC 2

DESCRIZIONE

Lubrificante a base minerale per filati continui.

APPLICAZIONI

- Lubrificazione di filati in crêpe, acetato, viscosa, poliestere e poliammide grezzi.
- Adatto anche alla filatura primaria di poliammide e poliestere.
- Non deve essere applicato su filati contenenti elastan e filati dedicati al rivestimento o pieghettatura con elastan né su polipropilene.

VANTAGGI

- Riduce l'attrito filo/metallo e filo/filo.
- Fornisce un elevato livello di protezione antistatica.
- Garantisce una protezione efficiente contro la ruggine.
- Facilmente eliminabile tramite procedimenti di lavaggio tradizionali.
- Migliora la morbidezza dei filati monofilamento.
- Contribuisce all'eliminazione dei residui oligomerici dai guidafile.
- Rispettoso dell'ambiente (non contiene alchilfenoli etossilati [APEO]).
- Conforme ai requisiti OEKO-TEX® standard 100.

RACCOMANDAZIONI

Disoleazione

Condizioni ottimali per un'eliminazione corretta:

- Temperatura da 20 °C a 95 °C.
- pH da 8 a 9.
- Da 1 a 2 g/l di un detergente della nostra gamma Deterfix.

Quantità da utilizzare

- Poliammide testurizzato: 1,5-2%
- Poliestere testurizzato: 2-3%
- Monofilamento poliammide: 0,5-1%
- Monofilamento poliestere: 0,5-1%
- Filati crêpe: 3-5%

Conservazione

- Temperatura da 5 °C a 40 °C.
- Si opacizza sotto 0 °C senza decantare e torna limpido intorno ai +5 °C.
- Vita utile del prodotto: 1 anno a partire dalla data di consegna di TotalEnergies.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com.



Spin-finish

Altex FC 2

CARATTERISTICHE TIPICHE

Aspetto a 20°C	Liquido trasparente
Densità a 20°C	0.86
Viscosità a 20°C	28 - 31 cSt
Punto di infiammabilità	> 130°C

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com.