



Roccatura

# Lissolfix APZX 1500

## DESCRIZIONE

Fluido di roccatura antiproiezione semi-sintetico per filati continui grezzi e tinti.

## APPLICAZIONI

- Protezione di filati continui in poliestere e poliammide nella testurizzazione.
- Particolarmente adatto per il riavvolgimento di filati testurizzati.
- Può essere utilizzato anche su filati non tinti nelle seguenti applicazioni: testurizzazione ad attrito (da titoli medi a titoli alti), testurizzazione a getto d'aria, riavvolgimento di filati ricoperti, riavvolgimento di filati per cucire testurizzati, rayon viscosa ed in orditura.

## VANTAGGI

- Riduce l'attrito filo/metallo e filo/filo.
- Fornisce un elevato livello di protezione antistatica.
- Evita gli schizzi di olio sui macchinari, al suolo e la nebulizzazione nell'aria.
- Migliora la regolarità della presa dell'olio sui filati.
- Eliminabile senza difficoltà tramite processi di lavaggio tradizionale o di lavaggio a secco (solubilità completa nei solventi a base di cloro)
- Non ha praticamente alcun effetto sulla solidità della tintura.
- Limita il gocciolamento sui guidafili.
- Rispettoso dell'ambiente (non contiene alchilfenoli etossilati [APEO]).
- Conforme ai requisiti OEKO-TEX® standard 100.

## RACCOMANDAZIONI

### Disoleazione

Condizioni ottimali per un'eliminazione corretta:

- Temperatura da 60 °C a 90 °C.
- pH da 8 a 9.
- Da 1 a 2 g/l di un detergente della nostra gamma Deterfix.

### Quantità da utilizzare

- Poliammide non tinto: ~ 3%
- Poliestere non tinto: 3 - 5 %
- Poliammide testurizzato tinto: ~ 2%
- Poliestere testurizzato tinto: 2 - 3 %
- Rayon viscosa: 1 - 2,5 %

*NB: la quantità applicata dovrà essere adattata in base ai titoli dei filati lavorati.*

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito [ms-sds.totalenergies.com](https://ms-sds.totalenergies.com).



Roccatura

# Lissolfix APZX 1500

## RACCOMANDAZIONI

### Conservazione

- Temperatura da 5 °C a 40 °C.
- Congela a 0 °C e torna limpido a +10 °C.
- Il pompaggio del prodotto richiede l'utilizzo esclusivo di pompe a pistone rotante o a palette (velocità di rotazione inferiore a 80 giri/min) o di pompe a membrana (velocità inferiore a 70 corse/min).

- Le prestazioni ottimali si ottengono conservando il prodotto per un periodo massimo di 24 mesi in un luogo asciutto e coperto, al riparo dal gelo e nel suo imballaggio originale chiuso.

## CARATTERISTICHE TIPICHE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Aspetto a 20 °C         | Liquido trasparente |
| Colore visivo           | Tendente al giallo  |
| Colore Gardner          | < 2 °G              |
| Densità a 20 °C         | 0,86                |
| Viscosità a 20 °C       | 38 - 42 cSt         |
| Punto di infiammabilità | > 130 °C            |

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito [ms-sds.totalenergies.com](https://ms-sds.totalenergies.com).