



Olio di roccatura biodegradabile

Lissolfix TH 256 APZ

DESCRIZIONE

Olio di roccatura antiproiezione a base sintetica con caratteristiche di stabilità termica elevate, per filati grezzi e tinti continui.

VANTAGGI

- Riduce l'attrito filo/metallo e filo/filo.
- Fornisce un elevato livello di protezione antistatica.
- Evita gli schizzi di olio sui macchinari, al suolo e la nebulizzazione nell'aria.
- Limita notevolmente la perdita di prodotto durante i trattamenti di finitura a temperature elevate.
- Riduce e stabilizza le tensioni di aspatura.
- Facilmente eliminabile tramite procedimenti di lavaggio tradizionali.
- Limita la sgocciolatura sui guidafile.
- Migliora la regolarità della presa dell'olio sui filati.
- "Prontamente biodegradabile": raggiunge il livello Pw1 (livello migliore) ai sensi della norma OCSE 301 B.
- Rispettoso dell'ambiente (non contiene oli minerali, né alchilfenoli etossilati [APEO]).
- Conforme ai requisiti OEKO-TEX® standard 100.

APPLICAZIONI

- Lubrificazione di filati grezzi e tinti e di poliestere o poliammide tinti in massa.
- Appositamente sviluppato per processi di torcitura quali la testurizzazione.

RACCOMANDAZIONI

Disoleazione

Condizioni ottimali per un'eliminazione corretta:

- Temperatura da 50 °C a 90 °C.
- pH da 8 a 9.
- Da 1 a 2 g/l di un detergente della nostra gamma Deterfix.
- Acqua addolcita o di durezza inferiore a 20 °fH.

Quantità da utilizzare

- Poliammide testurizzato: 2-4%
- Poliestere testurizzato (per calzetteria, tessitura, trama e ordito non imbozzimato): 2-4%
- Poliestere testurizzato (ordito per imbozzimatura): 1-1,5%
- Filati in poliestere testurizzati ad aria: 2-6%

Conservazione

- Temperatura da 5 °C a 40 °C.
- Il pompaggio del prodotto richiede l'utilizzo esclusivo di pompe a pistone rotante o a palette (velocità di rotazione inferiore a 80 giri/min) o di pompe a membrana (velocità inferiore a 70 pulsazioni/min).
- Le prestazioni ottimali si ottengono conservando il prodotto per un periodo massimo di 24 mesi in un luogo asciutto e coperto, al riparo dal gelo e nel suo imballaggio originale chiuso.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com.

TotalEnergies Marketing Italia S.p.A.
Via Rombon, 11 - 20134 Milano - ITALIA



Olio di roccatura biodegradabile

Lissolfix TH 256 APZ

CARATTERISTICHE TIPICHE

Aspetto a 20°C	Liquido trasparente
Colore Gardner	< 3°G
Densità a 20°C	0,88
Viscosità a 20°C	46 - 55 cSt
Punto di infiammabilità	> 180°C
Ionicità	Non ionico
pH in acqua demineralizzata (10%)	5,5 - 7

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com.

TotalEnergies Marketing Italia S.p.A.
Via Rombon, 11 - 20134 Milano - ITALIA