



Lubrificante biodegradabile  
per cardatura e pettinatura

# Texinol FCT 95

## DESCRIZIONE

Lubrificante idrosolubile, esente da oli minerali, per l'uso generico nei processi di lavorazione della lana e nella filatura di pettinato.

## VANTAGGI

- Riduce l'attrito tra fibra e metallo durante la cardatura e la pettinatura.
- Fornisce un elevato livello di protezione antistatica.
- Consente un'agevole distensione durante la cardatura.
- Garantisce un eccellente potere bagnante.
- Testato con successo nel test M1 per la propagazione del fuoco (tessuto in poliestere lubrificato con l'1,2 % di **Texinol FCT 95**).
- Facilmente eliminabile tramite procedimenti di lavaggio tradizionali.
- "Prontamente biodegradabile": raggiunge il livello Pw1 (livello migliore) ai sensi della norma OCSE 301 B.
- Ecologico (non contiene oli minerali o alchilfenoli etossilati [APEO]).
- Testato nel rispetto della norma DIN 75201 metodo A (+95% alla **prova di appannamento**) su un tessuto non tessuto lubrificato con lo 0,3% di questo prodotto.
- Conforme ai requisiti di OEKO-TEX® standard 100 se applicato secondo le raccomandazioni fornite.

## APPLICAZIONI

- Lubrificazione di pura lana o lana miste a poliammide, poliestere, acrilico, filati per tappeti (filatura a secco o a umido), coperte acriliche, puro cashmere o puro mohair e seta, durante la preparazione delle fibre, la cardatura e la pettinatura o i processi di filatura.
- Adatto anche per poliestere puro, poliestere non infiammabile, polipropilene e pelliccia artificiale.

## RACCOMANDAZIONI

### Disoleazione

Condizioni ottimali per un'eliminazione corretta:

- Temperatura compresa tra 30 °C e 50 °C.
- pH neutro.
- Da 1 a 2 g/l di un detergente della nostra gamma Deterfix.

*NB: questo prodotto si rimuove facilmente, basta risciacquare con acqua pulita. A seconda del contenuto di grasso del materiale tessile, si vedano le condizioni migliori per una buona rimozione.*

### Quantità da utilizzare

- Caso generale: 2-4%
- Processo pettinato: <1%
- Filato a secco: 1-1,5%
- Coperta in acrilico: 1-1,5%
- Pelliccia artificiale: 0,5-1%
- Poliestere non infiammabile e non lavato: <1,2%

### Conservazione

- Temperatura da 5 °C a 40 °C.
- Non esporre a temperature sotto 0 °C.
- Vita utile del prodotto: 1 anno a partire dalla data di consegna di TotalEnergies.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito [ms-sds.totalenergies.com](https://ms-sds.totalenergies.com).



# Texinol FCT 95

Lubrificante biodegradabile  
per cardatura e pettinatura

## CARATTERISTICHE TIPICHE

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Aspetto a 20° C                                          | Liquido trasparente |
| Colore visivo                                            | Quasi incolore      |
| Densità a 20° C                                          | 1,07                |
| Aspetto di una diluizione<br>del 10% in acqua distillata | Soluzione stabile   |
| Viscosità a 20° C                                        | 180 - 220 cSt       |
| Tasso di materia attiva                                  | > 60%               |
| Ionicità                                                 | Non ionico          |
| pH in acqua<br>demineralizzata (10%)                     | 6 - 7               |

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito [ms-sds.totalenergies.com](https://ms-sds.totalenergies.com).