



CALORIS 23

DESCRIZIONE

Grasso all'argilla bentonica per temperature elevate.

APPLICAZIONI

Lubrificazione di meccanismi a movimento lento sottoposti a temperature molto elevate.

Consente temperature di picco fino a 220°C, a condizione che il periodo di funzionamento a questa temperatura sia limitato e che l'apparecchiatura venga reingrassata frequentemente.

Il grasso **CALORIS 23** offre la possibilità di lavorare in atmosfere corrosive grazie alla sua resistenza a soluzioni acide e leggermente alcaline.

SPECIFICHE

ISO 6743-9: L-XAEEA 2/3

DIN 51502: MF2/3P - 15

VANTAGGI

Eccezionale resistenza alle alte temperature.

Ottima stabilità meccanica.

Ottime proprietà antiusura.

Resistente a soluzioni acide e leggermente alcaline.

CALORIS 23 non contiene piombo o altri metalli pesanti ritenuti dannosi per la salute umana e per l'ambiente.

RACCOMANDAZIONI

Durante l'applicazione, evitare di contaminare il grasso con polvere e/o sporco. Utilizzare preferibilmente un sistema di erogazione pneumatico. Si raccomanda di pulire tutti i componenti prima di utilizzare CALORIS 23 e di evitare qualsiasi miscela/diluizione del grasso con grasso convenzionale.

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODI	UNITÀ	CALORIS 23
Sapone/addensante		-	Bentone
Grado NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	2/3
Colore	A vista	-	Marrone
Aspetto	A vista	-	Liscio/Burroso
Intervallo temperatura di esercizio		°C	-da 15 a 160
Penetrazione a 25°C	ASTM D 217/DIN51 818	0,1 mm	250-280
Punto di goccia	IP 396/NFT 60 60102 C	°C	Infusibile
Viscosità cinematica dell'olio di base a 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm ² /s (cSt)	500

Le suddette caratteristiche si basano su valori medi e vengono fornite esclusivamente a titolo indicativo.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. È possibile richiedere la scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea al proprio consulente commerciale www.quick-fds.com.

TotalEnergies Marketing Italia S.p.A.
Via Rombon, 11 - 20134 Milano – ITALIA