

LISSOLFIX APZX 4800



Olio di roccatura



Olio di roccatura anti-proiezione molto fluido su basi semisintetiche per i fili greggi

UTILIZZO

- Lubrificazione di fili in poliestere e poliammide in tutte le macchine di testurizzazione tramite attrito
- Particolarmente consigliato per i seguenti utilizzi: poliammide per calze e collant, poliammide per rivestimento, poliammide per orditura, poliesteri con titoli fini, microfilamenti, viscosa per doppia torcitura e seta
- Adatto anche a fili su roccatrici, copsatrici, spolatrici

VANTAGGI

- Dimostra un'eccellente capacità di distribuzione nei fili multifilamenti, aumentando la coesione del filo
- Riduce l'attrito filo/metallo e filo/filo
- Garantisce un ottimo livello di protezione antistatica
- Evita gli schizzi di olio sui macchinari, al suolo e la nebulizzazione nell'aria
- Limita la sgocciolatura sui guidafili
- Resiste all'ingiallimento durante i trattamenti termici
- Riduce e stabilizza le tensioni di aspatura
- Compatibile con elasthan. In caso di trattamento termico, si consiglia di sgrassare gli articoli prima dell'operazione di finitura
- Facilmente eliminabile tramite procedimenti di lavaggio tradizionali
- Rispettoso dell'ambiente (non contiene alchilfenoli etossilati [APEO])
- Applicato secondo le dosi consigliate qui in basso il prodotto consente di ottemperare ai requisiti del marchio OEKO-TEX Standard 100

RACCOMANDAZIONI

Consigli per l'eliminazione

Le condizioni migliori per un'eliminazione corretta sono:

- Temperatura compresa tra 30 e 80°C

TOTAL ITALIA S.p.A.
Via Rombon, 11 – 20134 Milano
27-07-2017
LISSOLFIX APZX 4800
1/2

Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per cui è previsto, non presenta rischi particolari.
Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.

**TOTAL**

- pH tra 8 e 9
- Da 1 a 2 g/l di un detergente della nostra gamma DETERFIX®

Dosi di impiego:

- Poliammide testurizzato per calze e collant: 1,5-2,5%
- Poliammide testurizzato per copertura: 1,2-1,5%
- Poliammide testurizzato per orditura: 1-1,2%
- Poliestere titoli fini: 2-3%
- Viscosa: 2-3%
- Seta naturale: 3-5%

Conservazione e manutenzione

- Temperatura da 5 a 40°C
- Il pompaggio del prodotto richiede l'utilizzo esclusivo di pompe a pistone rotante o a palette (velocità di rotazione inferiore a 80 giri/min) o di pompe a membrana (velocità inferiore a 70 pulsazioni/min)
- Le prestazioni ottimali si ottengono conservando il prodotto per un periodo massimo di 24 mesi in un luogo asciutto e coperto, al riparo dal gelo e nel suo imballaggio originale chiuso.

Specifiche

- Il prodotto è stato testato dal laboratorio di INVISTA™ e ritenuto compatibile prima e dopo il termofissaggio sui fili contenenti fibra Lycra®; Lycra® è il marchio depositato da INVISTA™ per la sua fibra in elasthan.

CARATTERISTICHE TIPICHE	LISSOLFIX APZX 4800
Aspetto a 20°C	Liquido limpido
Colore visivo	Leggermente giallo
Densità a 20°C	0,84
Viscosità a 20°C	15-17 cSt
Punto di infiammabilità	>130°C
pH nell'acqua demineralizzata (10%)	6-8

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella vengono forniti esclusivamente a titolo indicativo.