



Lissolfix B 570 Z

Roccatura

DESCRIZIONE

Fluido di roccatura a base semi-sintetica molto fluido per filati tinti.

APPLICAZIONI

Protezione di filati in poliestere testurizzati per fili di trama e velluti per il settore automotive (filati continui e filati di fibre).

Adatto anche alla protezione di filati per cucito e ricamo in poliammide e poliestere grezzo o tinto.

Appositamente sviluppato per proteggere i filati tinti in rocca, per evitare la ri-roccatura dopo la tintura.

SPECIFICHE

Conforme a Oeko-Tex Eco Passport e Standard 100.

VANTAGGI

Riduce l'attrito filo/metallo e filo/filo.

Fornisce un elevato livello di protezione antistatica.

Non ha praticamente alcun effetto sulla solidità della tintura.

Riduce e stabilizza le tensioni di aspatura.

Facilmente eliminabile tramite procedimenti di lavaggio tradizionali.

Rispettoso dell'ambiente (non contiene alchilfenoli etossilati [APEO]).

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com.

RACCOMANDAZIONI

Metodo di applicazione:

- In modo continuato mediante macchine dotate di sistemi a rullo.
- Su bordi delle rocche (tramite immersione parziale delle rocche, nebulizzazione, dosaggio).
- Non è necessaria diluizione nell'acqua.

Nota: sulle rocche può comparire una sfumatura scura dopo l'applicazione del prodotto. Tale sfumatura sparirà dopo il lavaggio del tessuto.

Disoleazione:

Condizioni ottimali per un'eliminazione corretta:

- Temperatura da 30°C a 60°C.
- pH da 7 a 8.
- Da 1 a 2 g/l di un detergente della nostra gamma DETERFIX.

Quantità da utilizzare:

- Filati destinati al settore del cucito industriale: 2 - 2,5 %.
- Filati per processi di lavorazione a maglia: 2 - 5%.
- Filati per processi di tessitura: 2 - 5%

Conservazione:

- Temperatura da 5°C a 40°C.
- Congela sotto 0°C e diventa di nuovo trasparente e omogeneo quando raggiunge la temperatura ambiente.
- Le prestazioni ottimali si ottengono conservando il prodotto per un periodo massimo di 24 mesi in un luogo asciutto e coperto, al riparo dal gelo e nel suo imballaggio originale chiuso.

CARATTERISTICHE TIPICHE

PROPRIETÀ	VALORI	UNITÀ	NORME
Aspetto a 20°C	Liquido trasparente	/	Interno
Colore Gardner	2	°G	ISO 4630
Densità a 20°C	0,89	g/cm³	ISO 12185
Viscosità a 20°C	16,5-20,5	cSt	ISO 3104 / ASTM D445

Le suddette caratteristiche si basano su valori medi e vengono fornite esclusivamente a titolo indicativo.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com.