



Roccatura

Lissolfix B 78 APZX

DESCRIZIONE

Fluido di roccatura anti-proiezione a base minerale per filati continui.

APPLICAZIONI

Protezione di filati in poliestere, poliammide e viscosa.

Applicabile tramite sistemi a rullo, su parti inferiori e superiori di confezioni per immersione o nebulizzazione.

Sviluppato per processi di torcitura e testurizzazione.

SPECIFICHE

Conforme a Oeko-Tex Eco Passport e Standard 100.

VANTAGGI

Riduce l'attrito filo/metallo e filo/filo.

Fornisce un elevato livello di protezione.

Evita gli schizzi di olio sui macchinari, al suolo e la nebulizzazione nell'aria.

Si elimina molto facilmente tramite procedimenti di lavaggio tradizionali.

Non ha praticamente alcun effetto sulla solidità della tintura.

Limita il gocciolamento sui guida-fili.

Rispettoso dell'ambiente (non contiene alchilfenoli etossilati [APEO]).

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com.

RACCOMANDAZIONI

Disoleazione:

Condizioni ottimali per un'eliminazione corretta:

- Temperatura da 30°C a 80°C.
- pH da 8 a 9.
- Da 1 a 2 g/l di un detergente della nostra gamma DETERFIX.

Quantità da utilizzare:

- Filati grezzi: 1 - 2%
- Filati tinti: 3 - 5%

Conservazione:

- Temperatura da 5°C a 40°C.
- Non esporre a temperature sotto 0°C.
- Il pompaggio del prodotto richiede l'utilizzo esclusivo di pompe a pistone rotante o a palette (velocità di rotazione inferiore a 80 giri/min) o di pompe a membrana (velocità inferiore a 70 corse/min).
- Le prestazioni ottimali si ottengono conservando il prodotto per un periodo massimo di 24 mesi in un luogo asciutto e coperto, al riparo dal gelo e nel suo imballaggio originale chiuso.

CARATTERISTICHE TIPICHE

PROPRIETÀ	VALORI	UNITÀ	NORME
Aspetto a 20°C	Liquido trasparente	/	Interno
Colore visivo	Giallo	/	Interno
Densità a 20°C	0,89	g/cm³	ISO 12185
Viscosità a 20°C	14,5 – 17,5	cSt	ISO 3104 / ASTM D445
Punto di infiammabilità	> 130	°C	ISO 3679

Le suddette caratteristiche si basano su valori medi e vengono fornite esclusivamente a titolo indicativo.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com.