



Roccatura

Lissolfix B A 5179 APZ

DESCRIZIONE

Fluido di roccatura ed accoppiamento/copertura filati ad altissima velocità per filati grezzi e tinti.

APPLICAZIONI

Protezione di filati grezzi e tinti, poliestere, cotone, lana, viscosa e relative mischie.

Appositamente consigliato per applicazioni ad altissime velocità e dove sono richieste caratteristiche di lavabilità superiori.

SPECIFICHE

Conforme a Oeko-Tex Eco Passport e Standard 100.

VANTAGGI

Fornisce un elevato livello di protezione antistatica.

Elevato potere anti-splashing, evita gli schizzi di prodotto sui macchinari, al suolo e la nebulizzazione nell'aria.

Riduce e stabilizza le tensioni di asatura.

L'elevata lavabilità permette una facile rimozione e pertanto non interferisce sulla solidità della tintura successiva.

Limita il gocciolamento sui guida-fili.

Rispettoso dell'ambiente (non contiene alchilfenoli etossilati [APEO]).

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com.

RACCOMANDAZIONI

Metodo di applicazione:

- Applicazione continua, non diluito, in roccatura con rullo o con sistema roll/trough.
- Tramite nebulizzazione, non diluito o in diluizione.
- Tramite immersione o impregnazione non diluito su parti superiori o inferiori di confezioni.
- Nel caso dell'elastan, non si consiglia di applicare il prodotto tramite nebulizzazione.

Disoleazione:

Condizioni ottimali per un'eliminazione corretta:

- Temperatura superiore a 40°C.
- pH da 7 a 9.
- Da 1 a 2 g/l di detergente della nostra gamma DETERFIX.

Quantità da utilizzare:

- Torcitura: 0,5 - 3 %.
- Filati per processi di lavorazione a maglia: 2 - 4%.
- Filati per processi di tessitura: 1 - 3%.

Nota: regolare le quantità da applicare in base al peso del filato, al materiale e ai dispositivi di applicazione.

Conservazione:

- Temperatura da 5°C a 40°C.
- Il pompaggio del prodotto richiede l'utilizzo esclusivo di pompe a pistone rotante o a palette (velocità di rotazione inferiore a 80 giri/min) o di pompe a membrana (velocità inferiore a 70 pulsazioni/min)
- Le prestazioni ottimali si ottengono conservando il prodotto per un periodo massimo di 24 mesi in un luogo asciutto e coperto, al riparo dal gelo e nel suo imballaggio originale chiuso.

CARATTERISTICHE TIPICHE

PROPRIETÀ	VALORI	UNITÀ	NORME
Aspetto a 20°C	Liquido trasparente	/	Interno
Densità a 20°C	0,84	g/cm ³	ISO 12185
Viscosità a 20°C	16-21	cSt	ISO 3104 / ASTM D445
Punto di infiammabilità	>130	°C	ISO 3679
pH in acqua demineralizzata (10%)	6-8	/	Interno

Le suddette caratteristiche si basano su valori medi e vengono fornite esclusivamente a titolo indicativo.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari.

La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com.