



# Tixo Sew 300,400,500

## DESCRIZIONE

Olio per aghi per macchine da cucire, formulato con oli base altamente raffinati.

## APPLICAZIONI

Lubrificazione delle parti che formano i punti nelle macchine per cucire.

Adatto anche alla lubrificazione di anelli e cursori di filatoi.

Consigliato per la produzione di articoli finiti contenenti una percentuale importante di elastan, come calze o "calze medicali".

Adatto per materiali tessili che non necessitano di tintura o finissaggio successivo.

## SPECIFICHE

Conforme a Oeko-Tex Eco Passport e Standard 100.

## VANTAGGI

Garantisce un eccellente potere bagnante.

Mantiene un film lubrificante continuo.

Non ha praticamente alcun effetto sulla solidità della tintura.

Garantisce una protezione efficiente contro la ruggine.

Praticamente innocuo sull'elastan. In caso di trattamento termico, prima dell'operazione si consiglia di sgrassare gli articoli.

Elevata stabilità termica.

Rispettoso dell'ambiente (non contiene alchilfenoli etossilati [APEO]).

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito [ms-sds.totalenergies.com](https://ms-sds.totalenergies.com).

## RACCOMANDAZIONI

### Metodo di applicazione:

- Dopo la cucitura di prodotti in polipropilene o polietilene è fortemente consigliato il lavaggio.

### Disoleazione:

Condizioni ottimali per un'eliminazione corretta:

- Temperatura da 30°C a 80°C.
- pH da 8 a 9.
- Da 1 a 2 g/l di un detergente della nostra gamma Deterfix.

### Conservazione:

- Temperatura da 5°C a 40°C.
- Per ottenere prestazioni ottimali, conservare il prodotto per un periodo massimo di 24 mesi in un luogo asciutto e coperto, al riparo dal gelo e nel suo imballaggio originale chiuso.

## CARATTERISTICHE TIPICHE

| PROPRIETÀ               | VALORI  |                     |         | UNITÀ             | NORME                |
|-------------------------|---------|---------------------|---------|-------------------|----------------------|
|                         | 300     | 400                 | 500     |                   |                      |
| Aspetto a 20°C          |         | Liquido trasparente |         | /                 | Interno              |
| Colore visivo           |         | Incolore            |         | /                 | Interno              |
| Densità a 20°C          |         | 0,86                |         | g/cm <sup>3</sup> | ISO 12185            |
| Viscosità a 40°C        | 30 – 34 | 43 – 49             | 59 – 65 | cSt               | ISO 3104 / ASTM D445 |
| Punto di infiammabilità |         | > 130               |         | °C                | ISO 2592             |
| Punto di anilina        | 110     | 114                 | 118     | °C                | ASTM D611            |

Le suddette caratteristiche si basano su valori medi e vengono fornite esclusivamente a titolo indicativo.

## APPROVAZIONI

- Testato dal laboratorio INVISTA™ e giudicato compatibile prima e dopo il termofissaggio su filati contenenti fibre di Lycra®. INVISTA™ consiglia l'uso di questo prodotto sulle fibre di Lycra®. Lycra® è il marchio depositato da INVISTA™ per la sua fibra in elastan.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito [ms-sds.totalenergies.com](https://ms-sds.totalenergies.com).